

# Mabanol Argon Truck Mono

## Односезонные моторные масла для грузовых автомобилей

### Область применения

Mabanol Argon Truck Mono применяется в дизельных двигателях грузовых автомобилей в автопарках, сельскохозяйственных агрегатах и строительных машинах. Масло может применяться как гидравлическое масло, в гидравлических трансмиссиях, гидротрансформаторах и ретардерах.

Кроме того, Mabanol Argon Truck Mono рекомендуется для применения в высоконагруженных судовых и стационарных промышленных двигателях.

### Свойства

Mabanol Argon Truck Mono - это универсально применимые высокоэффективные односезонные масла. Диапазон эффективности превосходит требования дизельных двигателей с и без турбонаддува.

Высококачественные базовые масла и выбранные присадки гарантируют чистоту мотора и очень хорошую защиту от износа двигателя также при неблагоприятных условиях эксплуатации.

### Спецификации:

- Класс SAE 10W до 50
- ACEA E2
- API CF / CF-2 / SF

### Выполняет:

- MB-Blatt 228.0
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- MTU Typ 1
- MTU MTL 5044 Typ 1, MTU DDC (исключение BR 8000, 4000-3 M, 4000-04, 1800, 1600, BR 2000 M84 / M94, 956, промышленные паромы серий 595 и 1163)
- ZF TE-ML 04B
- Renk Doromat (SAE 10W)

### Классы SAE

Основные показатели	Метод тестирования	Ед. изм.	10W	20W-20	30	40	50
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см <sup>3</sup>	0,881	0,887	0,891	0,898	0,899
Дин. вязкость при -25°C (CCS)	ASTM D 5293	мПа с	6.440	-	-	-	-
Дин. вязкость при -15°C (CCS)	ASTM D 5293	мПа с	-	4.530	-	-	-
Кин. вязкость при 40°C	DIN EN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	37,3	69,5	106	167	239
Кин. вязкость при 100°C	DIN EN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	6,2	9	11,7	15,6	19,5
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909		111	103	99	95	93
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	222	245	264	280	290
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-39	-30	-24	-24	-21
Щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	11,5	11,5	11,7	11,7	11,8
Зольность сульфатная	DIN 51 575	вес.-%	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Дата: август 2016

Указанные значения могут отклоняться в стандартных пределах.

Код: 2710 1981

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**  
 Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,  
 Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

**Официальный дистрибьютор в Российской Федерации ООО «Техноком-Импорт»**  
 456227 Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, 9-76 Телефон: +7 800 500 4991  
 Email: info@tk-import.ru, Internet: www.tk-import.ru